

VERWERKINGSADVIES.

LATHO FRESATI | LATHO FLEXFINEER 4,8 MM.

ASSORTIMENT.

Voorraad Eiken massief 2500 x 1250 x 4,8mm.



| ROMA.



| MILANO.



| ASOLO.

- Diverse andere frezingen zijn ook mogelijk, afname per 5 stuks. Levertijd hiervan is ca. 6 werkweken.
- Diverse andere houtsoorten zijn mogelijk, zoals Amerikaans noten, berken, essen, bamboe, Europees eiken en Amerikaans eiken.
- ALPI-fineer in teak, ebony, black, beige, walnut, oak, grey, wenge en thermo leverbaar in afmeting 3100 x 1250 x 4,8mm, afname per 5 stuks. Levertijd hiervan is ca. 6 werkweken.
- Voor dekkend spuitwerk adviseren wij een gefreesd berken fineer.



ZAGEN.

LATHO moet je behandelen zoals fineer, hiertoe zaagblad en snelheden aanpassen. Wij adviseren te allen tijde eerst een proefstuk te zagen.



VERLIJMEN.

- Het beplakken van Latho flexfineer kan met contactspray of met PVAc witte houtlijm.
- LATHO biedt standaard beplakte platen aan, afname per 5 stuks:
 - Berken multiplex 2490 x 1240 x 20/23mm + backing in dezelfde houtsoort
 - MDF 2430 x 1210 x 20/23mm + backing in dezelfde houtsoort
- Andere basisplaten zoals populieren en door-en-door zwart MDF op aanvraag mogelijk



AFWERKING.

- Het afwerken van randen adviseren wij met een fineerband. In dat geval altijd eerst de plaat afbanden met een 23x2mm. eiken kantenband en pas daarna LATHO flexfineer erop plakken.

- Voor de beplakte platen vanuit LATHO geldt dat berken multiplex veelal in het zicht mag blijven. Bij MDF aan de bovenkant van de plaat 2mm. eraf frezen en daarna een massief kantenband erop plakken.

- Voor het afwerken van de LATHO Fresati panelen is het belangrijk goed te schuren. Vooral tussen de smalle ruimtes is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Wij adviseren fineer voor afwerking met lak of olie altijd te schuren P120 - P180.

