

# TECHNISCHE INFORMATIE

## HS 2K ImpactOil TRANSPARANT



### Natuurlijke vloerolie voor de zwaarste belasting

High Solid olie voor houten vloeren op plantaardige basis. Benadrukt het natuurlijke karakter van het hout bij excellente bestendigheid. Daarmee voor openbare gebouwen en woningen met de hoogste belasting en zelfs voor natte ruimten geschikt. Door het goede indringend vermogen wordt het hout geconserveerd, blijft daarbij echter openporig en ademingsactief. Door de LOBASOL 2K technologie wordt het onderhoud beperkt en tegelijkertijd wordt een betere bestendigheid tegenover water en chemicaliën bereikt.

- Uitstekende waterbestendigheid, ook geschikt voor parket in vochtige ruimten zoals bijv. badkamer of wellnessruimte
- Tijdbesparende verwerking met het 1-dagssysteem
- Laag verbruik, zeer economisch
- 100% vaste stof - oplosmiddelvrij
- Gecertificeerde antislipwerking volgens BGR 181 voor werkvloeren
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Één laag rollen is voldoende
- Ingebruikname al na 24 uur

### Toepassingsgebied:

Geschikt voor de impregnerende eerste behandeling van houten vloeren. Ook voor ruimtes geschikt met een verhoogde vochtigheid, zoals badkamers, wellness ruimtes, etc. Antislipwerking volgens BGR 181 en DIN 51130 klasse R10. Geschikt voor kinderspeelgoed, aan de eisen van de DIN EN 71-3 - "Migratie van bepaalde elementen" wordt voldaan. Geschikt voor vrijwel alle Europese en exotische houtsoorten. LOBA houtsoortenlijst in acht nemen. In geval van twijfel is ruggespraak noodzakelijk. Ook voor de oppervlaktebehandeling van de cementhoudende egalisatiemassa WAKOL Z 615, in combinatie met LOBADUR® HS Akzent 100 Wax.



## Productgegevens

### Artikelnr.

10610

750 g	4	400
2,5 kg	4	120



# TECHNISCHE INFORMATIE

# HS 2K ImpactOil

## TRANSPARANT



## Productgegevens

Inhoudstoffen	gemodificeerde plantaardige oliën, cobaltvrije droogmiddelen
Opslag en transport	36 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Niet vorstgevoelig.
GISCODE	Ö10/DD+

## Gebruiksaanwijzing

- Roer de a-component door, meng de verharder in de verhouding 10:1 zorgvuldig door de a-component (ook machinaal met een LOBATool vermenger mogelijk). Als u deelhoeveelheden wilt mengen, dient u deze af te wegen. Na het mengen kan de transparante olie gedurende 2 uur en de Color olie gedurende 1 uur worden verwerkt.
- Het oppervlak moet professioneel geschuurd zijn, houtvochtigheid max. 12%.
- De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, siliconen, schuurstof en andere vervuilingen zijn. Kamertemperatuur +15°C tot +25°C, relatieve luchtvochtigheid 40% tot 65%, materiaaltemperatuur +18°C tot +25°C. Werkruimte voldoende ventileren.
- Materiaal niet op de vloer gieten, LOBATool lakemmer gebruiken.
- Materiaal goed schudden.
- Algemene en productspecifieke werkbeschermingen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) verkrijgbaar zijn.

## Verdunner

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

## Gereedschap/Materiaalverbruik

LOBATool Olieroller Microvezel 60-80 of LOBATool Spatel / 30-60ml (g)/m<sup>2</sup> afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond. Egaliseren met LOBATool SpecialPad beige.

## Droogtijd

- Begaanbaar na 12 uur.
- Ingebruikname na 24 uur.
- Afdekking na 5 dagen.
- Een snellere afdekking is met LOBATool Cover 400 mogelijk, zie voor details de technische informatie van het product.

04/07/2019



## HS 2K ImpactOil TRANSPARANT



### Gebruiksaanwijzing

---

#### Aanbrengen met de roller:

- Ondergrond voorbereiden.
- Olie met de LOBATOOL Olieroller microvezel 60-80 dun rollen.
- Inwerktijd ca. 1 uur.
- Egaliseren met de éénschijfsmachine met een LOBATOOL SpecialPad beige.

#### Gebruik op cementhoudende egalisatiemassa WAKOL Z 615:

##### Vorbereiding:

- Voor WAKOL Z 615 egalisatiemassa voor direct gebruik volgens instructies van de fabrikant opbrengen, technische informatie in acht nemen.
- Plamuursel niet schuren, evt. insluitingen gedeeltelijk met een scherp mes eraf stoten.

##### Opbouw geoliede/gewaxte vloeren:

- LOBASOL® HS 2K ImpactOil met de LOBATOOL olierol microvezel 60-80 dun rollen, verbruik max. 40-50 g/m<sup>2</sup>
- Na korte droogtijd door middel van een eenschijfsmachine met een speciale LOBATOOL-pad beige egaliseren.
- Een nacht laten drogen.
- Breng LOBASOL® HS Accent 100 Wax met de LOBATOOL spatel zorgvuldig en dun in gedeeltes op (ongeveer 20 g/m<sup>2</sup>).
- Na korte droogtijd van enkele minuten met een eenschijfsmachine en speciale LOBATOOL-pad beige egaliseren.

Zie voor verdere details „Standaard opbouwadvies WAKOL Z 615 als ondergrond - Lakken en oliën van egalisatiemassa“.

#### Belangrijke aanwijzingen

Niet toegelaten voor de spraywerkwijze.

Overtollig materiaal moet bij het egaliseren volledig worden afgenomen. Op enkele exotische houtsoorten zijn droogvertragingen mogelijk.

Gebruikte doeken, pads en andere hulpmiddelen in een gesloten vat bewaren, olie in verbinding met schuurstof, doeken en dergelijke met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders zelfontbrandingsgevaar.

Alleen aan te brengen met de spatel bij houten vloeren met dichte voegen. Olie die aangebracht is in de voegen droogt over een langere tijd niet volledig.



## HS 2K ImpactOil TRANSPARANT



### Algemene aanwijzingen

---

**Reiniging van gereedschap:** Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

**Droogtijd:** De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATool Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

**Kantenverlijming:** Niet stootvast verlijmd parket, planken, kopshout, hoogkantlamelparket en parket op vloerverwarming alsmede vochtgevoelige houtsoorten (bijv. beuken) die sterk werken bij schommelingen van de klimatologische omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur). Bij het toepassen van oliën kan er geen kantenverlijmende werking ontstaan.

**Wisselwerkingen:** Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwielletjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.

