

# TECHNISCHE INFORMATIE

## OptiPrime



Rol- en spatel grondlak voor parket op waterbasis.

- Veilige en eenvoudige verwerking
- Optimaliseert de hechting tussen hout en lak
- Reduceert de kantenverlijming
- Goede prijs-/prestatieverhouding

### Toepassingsgebied:

Geschikt voor alle lichte Europese houtsoorten bijv. esdoorn, berken, essen, sparren. In geval van twijfel navraag doen naar de houtsoort. De kantenverlijmende werking van waterlakken wordt gereduceerd. Bij professioneel geïnstalleerd, stootvast, tot vastelastisch verlijmd parket en houten vloeren treden geen blokverlijmingen op. Ook voor de oppervlaktebehandeling van de cementhoudende egalisatiemassa WAKOL Z 615 en WAKOL Z 625, in combinatie met LOBADUR® 2K Fusion mat of zijdemat.



032-074  
100 % Environmentally friendly /  
low VOC paint

## Productgegevens

### Artikelnr.

11459

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 5 l                                                                                 | 4                                                                                   | 128                                                                                 |
| 10 l                                                                                | -                                                                                   | 60                                                                                  |

Vaststofgehalte

29 ±2%

Viscositeit DIN 4

20 ±2s

Opslag en transport

12 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Opslag en transport bij +5 tot +25°C. Tegen vorst beschermen.

GISCODE

W2+

2004/42/CE

EU Grenswaarde voor het product (cat. A/i): 140 g/l (2010).  
Dit product bevat maximaal 49 g/l VOC.



# TECHNISCHE INFORMATIE

# OptiPrime



## Gebruiksaanwijzing

- Het oppervlak moet professioneel geschuurd zijn, houtvochtigheid max. 12%.
- De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, siliconen, schuurstof en andere vervuilingen zijn. Kamertemperatuur +15°C tot +25°C, relatieve luchtvochtigheid 40% tot 75%, materiaaltemperatuur +18°C tot +25°C. Werkruimte voldoende ventileren.
- Materiaal niet op de vloer gieten, LOBATool lakemmer gebruiken.
- Materiaal goed roeren.
- Algemene en productspecifieke werkbeschermingen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) verkrijgbaar zijn.

## Verdunner

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

## Gereedschap/Materiaalverbruik

LOBATool Lakroller Universeel 100 / 100-120 ml/m<sup>2</sup> (8-10 m<sup>2</sup>/l).

LOBATool Lakroller Microvezel 100-120 / 80-100 ml/m<sup>2</sup> (10-12 m<sup>2</sup>/l).

Het gebruik van de Microvezel roller leidt door het lagere verbruik tot een mindere opzwellings van het hout. LOBATool Spatel / 1. laag ca. 40 ml/m<sup>2</sup> (25m<sup>2</sup>/l), 2. laag ca. 20 ml/m<sup>2</sup> (50m<sup>2</sup>/l)

## Tussenschuren

Grondlak niet tussenschuren.

## Droogtijd

- Op zijn vroegst overlakbaar na ca. 60 min. bij het spatelen na 30 min. echter binnen 24 uur.
- Bij droogstoringen de volledige droging afwachten.

## Geschikte lakken voor het overlakken:

Normale belasting:

- WS Life.

Tot zware belasting:

- Viva.
- OptiFinish.
- WS EasyFinish.

Tot zeer zware belasting:

- 2K Fusion.
- WS 2K Duo.
- 2K Supra <sup>A.T.</sup>.
- 2K UltraSport.
- WS Rush <sup>A.T.</sup>.

10/12/2019



# TECHNISCHE INFORMATIE

# OptiPrime



## Gebruiksaanwijzing

---

### Gebruik op parket en houten vloeren:

- De ondergrond professioneel voorbereiden.
- Grondlak in één dikke laag rollen.
- Droging.
- LOBADUR® waterlak rollen.

### Alternatieve werkwijze met spatel:

Alleen gebruiken op eiken en essen. Gebruikte oude vloeren en vloeren met voegen alleen rollen.

- Ondergrond professioneel voorbereiden, OptiPrime spatelen.
- Droging.
- OptiPrime spatelen (kruislings aanbrengen).
- Droogtijd ca. 30 minuten.
- LOBADUR® waterlak rollen.

10/12/2019



# TECHNISCHE INFORMATIE

## OptiPrime



### Algemene aanwijzingen

**Reiniging van gereedschap:** Gereedschap direct met water reinigen.

**Droogtijd:** De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATool Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

**Tussenschuren:** Indien er meerdere laklagen worden opgebracht, kan voor het bereiken van voldoende hechting tussen de laklagen binnen 24 uur zonder - daarna alleen met tussenschuren worden overgelakt. Met het tussenschuren voor de laatste laklaag wordt een gelijkmatiger oppervlak bereikt. Na het tussenschuren het stof zorgvuldig verwijderen.

**Gebruik van een grondlak of volopbouw van de lak:** Het toepassen van een grondlak verbetert de verwerkingseigenschappen en garandeert een aanzetvrije- en streeploze oppervlak, bijna onafhankelijk van de houtsoort. Verdere details staan in de LOBA houtsoortenlijst in de actuele productcatalogus.

**Kantenverlijming:** Watergebaseerde laksystemen vertonen bijna altijd een tendens tot kantenverlijming. Om het ontstaan van onregelmatig gesorteerde voegen met de daarbij horende blokverlijming vergaand uit te sluiten zijn verschillende maatregelen noodzakelijk: Stootvaste tot vast-elastische verlijming van de parketelementen, zorgvuldig kitten van de voegen, toepassen van een geschikte grondlak zoals bijvoorbeeld LOBADUR® WS EasyPrime, voorbehandeling van het mesgedeelte van massieve delen met was die geen hechtingsproblemen met de lak veroorzaakt voor de installatie. Het nemen van maatregelen, die het binnenklimaat, vooral de relatieve luchtvochtigheid, constant houden. (Zorgvuldige voorlichting aan consumenten wordt aanbevolen). Bijzonder gevoelig zijn gebruikte vloeren met beschadigde delen, instabiele lijmen, elastisch lijm, of genagelde parketvloeren, plankenvloeren, kopshout, hoogkantlamellen, alsmede parallel gelegde parketvloeren, parket op vloerverwarming, houtsoorten met een korte houtvochtigheid uitwisseltijd zoals bijvoorbeeld beuken, ahorn.

**Wisselwerkingen:** Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwielletjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandaardiseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.

10/12/2019

