

Swift[®] col 2142

Type lijm Tweecomponentenlijm.

Voordelen product Swift[®] col 2142 in combinatie met isocyanaat is goed bestendig tegen hitte en voldoet aan de vereisten in de auto-industrie.

Typische toepassingen Dit product is geschikt voor contacthechting van folie, textielweefsel, leer en ABS voor de afwerking in auto's zoals portieren en dashboards.

Geschikte substraten Folie, textiel, leer, ABS.

Typische eigenschappen

Eigenschap	Waarde
Basis	polyurethaan
Kleur	ondoorzichtig kleurloos tot geelachtig
Viscositeit (Brookfield) bij 20°C	ongeveer 700 mPa.s
Percentage vaste stoffen	ongeveer 17%
Dichtheid	ca. 0,87 g/cm ³
Houdbaarheidsduur	12 maanden

Aanbrenginstructies

Erdunningsmiddel: Helmitin[®] 694 of Swift[®] clean 9695

Aanbrenging: door spuiten

Verbruik: tussen 100 en 200 g/m² (nat) op beide oppervlakken – afhankelijk van de absorptie van de materialen

Verwerkingstijd: ca. 24 tot 48 uur

Droogtijd: bij kamertemperatuur og in een geventileerde oven bij een maximale temperatuur van 50°C

De droogtijd is afhankelijk van de absorptie van de ondergrond, het gewicht van de deklaag, de vochtigheid en de omgevingstemperatuur.

Swift[®] col 2142 en Swift[®] hardener moeten zorgvuldig worden gemengd voordat 10% Helmitin[®] 49631 of 10% Swift[®] hardener 9515 wordt gebruikt.

Swift[®] col 2142 kan met de meeste soorten conventionele spuitapparatuur worden aangebracht.

Een mondstukformaat van 1mm en een luchtdruk van ongeveer 5 bar wordt aanbevolen.

Wij raden aan om het eerst op het leer aan te brengen en te laten drogen. Breng vervolgens de lijm op ABS of vezel vormen aan.

Na samenvoeging van de twee onderdelen moet de hechting worden verkregen door aandrukken.

Reinigingsinstructies

Neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor de beschikbare reinigingsopties.

Verpakking opties

Neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor de beschikbare verpakkingsopties.

Opslagcondities

In originele verzegelde verpakking, beschermd tegen zonlicht, stof, vocht en hoge temperaturen. Schone en droge omstandigheden boven 10°C en onder 30°C. Gevoelig voor kou en vochtigheid.

Verwijderingsadvies

Zie veiligheidsinformatieblad voor verwijderingsinstructies.

Veiligheidsadvies

Zie veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsadvies.

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

BELANGRIJK: De aangeboden informatie, specificaties, procedures en aanbevelingen ("informatie") zijn gebaseerd op onze ervaringen en volgens ons zijn deze nauwkeurig. Er wordt geen voorstelling of garantie gegeven voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of dat gebruik van het product verlies of schade zal voorkomen of het gewenste resultaat zal hebben. De koper is volledig verantwoordelijk voor het testen en bepalen van de geschiktheid van een product voor het bedoelde gebruik. Tests dienen te worden herhaald als materialen of condities op enigerlei wijze veranderen. Geen enkele werknemer, distributeur of vertegenwoordiger heeft het recht om deze feiten te veranderen en een prestatiegarantie aan te bieden.

OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER: Door een product te bestellen/ontvangen, accepteert u de Algemene Verkoopvoorwaarden van H.B. Fuller die in uw regio van toepassing zijn. Vraag een exemplaar hiervan aan als u deze nog niet in uw bezit heeft. Deze voorwaarden bevatten disclaimers voor impliciete garanties (inclusief maar niet beperkt tot disclaimers voor geschiktheidsgaranties voor een bepaald doel) en beperkingen van aansprakelijkheid. Alle andere voorwaarden worden afgewezen. In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van H.B. Fuller voor een schadegeval of reeks gerelateerde schadegevallen die op welke wijze dan ook ontstaan op basis van een contract, onrechtmatigheid (inclusief nalatigheid), inbreuk op wettelijke verplichting, misleidende voorstelling, strikte aansprakelijkheid of op enige andere basis, beperkt tot het vervangen van de producten in kwestie of het terugbetalen van de verkoopprijs van de producten in kwestie. H.B. Fuller is niet aansprakelijk voor winstderving, margeverlies, contractverlies, omzelderving, verlies van goodwill of enige indirecte of gevolgschade ontstaan uit of in verband met de levering van producten.

Geen enkel onderdeel van een voorwaarde zal de aansprakelijkheid van H.B. Fuller uitsluiten of beperken met betrekking tot fraude, grove nalatigheid of voor sterfgevallen of persoonlijke verwondingen die veroorzaakt zijn door nalatigheid, of voor inbreuk op een impliciete, verplichte voorwaarde.