



Swift[®] col 4027

Type lijm Solventgedragen SBR-lijm.

Voordelen product

- weinig geur
- sterk klevend
- laag verbruik
- hoge aanvankelijke hechting

Typische toepassingen Dit product is geschikt voor de bekledingsindustrie en kan worden aangebracht om de volgende materialen te hechten: polyurethaan en latexschuim, jute, vilt, gegummeerde haardelen, niet-geweven stoffen en andere bekledingsmaterialen samen of op hout, spaanplaat en andere dergelijke producten. Het is tevens geschikt voor het hechten van Styrofoam onderdelen.

Geschikte substraten Polyurethaan en latexschuim, jute, vilt, gegummeerde haardelen, niet-geweven stoffen en andere bekledingsmaterialen, hout, spaanplaat enz.

Typische eigenschappen

Eigenschap	Waarde
Basis	synthetisch rubber
Kleur	rood
Viscositeit (Brookfield) bij 20°C	ongeveer 350 mPa.s
Dichtheid bij 20°C	ca. 0,78 g/cm ³
Percentage vaste stoffen	ongeveer 40%
Houdbaarheidsduur	12 maanden



Aanbrenginstructies

Verdunningsmiddel: Helmitin[®] 688 of Helmitin[®] 676
Aanbrengmethode: spuitpistool
Verbruik: ca. 180 tot 200 g/m²
Droogtijd: ca. 2 tot 5 minuten
Hechtingstijd: ca. 3 minuten
Contacthechtingstijd: ca. 35 tot 45 minuten (enkel vlak) – ca. 8 uur (twee vlakken)
Uithardingstijd: ca. 48 uur

Breng lijm met een spuitpistool gelijkmatig aan op beide materialen die moeten worden gelijmd. Wij raden aan om een mondstuk van 1,5 tot 2 mm en een spuitdruk van 6 bar te gebruiken. Bij het gebruik van een drukvat wordt een druk van 2 tot 3 bar aanbevolen.

Swift[®] col 4027 kan tevens worden aangebracht met een persluchtpomp.

Na een korte droogtijd kan de hechting worden bereikt door stevig aandrukken.

Opmerking:

Bij het hechten van geëxpandeerd polystyreen aan hetzelfde of aan luchtdichte materialen, moet u ervoor zorgen dat er geen solvents worden opgesloten. Let er ook op om weinig lijm aan te brengen en op een voldoende spuitafstand!

Reinigingsinstructies

Neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor de beschikbare reinigingsopties.

Verpakking opties

Neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor de beschikbare verpakkingsopties.

Opslagcondities

In originele verzegelde verpakking, beschermd tegen zonlicht, stof, vocht en hoge temperaturen. Schone en droge omstandigheden boven 10°C en onder 35°C.

Verwijderingsadvies

Zie veiligheidsinformatieblad voor verwijderingsinstructies.

Veiligheidsadvies

Zie veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsadvies.

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

BELANGRIJK: De aangeboden informatie, specificaties, procedures en aanbevelingen ("informatie") zijn gebaseerd op onze ervaringen en volgens ons zijn deze nauwkeurig. Er wordt geen voorstelling of garantie gegeven voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of dat gebruik van het product verlies of schade zal voorkomen of het gewenste resultaat zal hebben. De koper is volledig verantwoordelijk voor het testen en bepalen van de geschiktheid van een product voor het bedoelde gebruik. Tests dienen te worden herhaald als materialen of condities op enigerlei wijze veranderen. Geen enkele werknemer, distributeur of vertegenwoordiger heeft het recht om deze feiten te veranderen en een prestatiegarantie aan te bieden.



H.B. Fuller

OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER: Door een product te bestellen/ontvangen, accepteert u de Algemene Verkoopvoorwaarden van H.B. Fuller die in uw regio van toepassing zijn. Vraag een exemplaar hiervan aan als u deze nog niet in uw bezit heeft. Deze voorwaarden bevatten disclaimers voor impliciete garanties (inclusief maar niet beperkt tot disclaimers voor geschiktheids garanties voor een bepaald doel) en beperkingen van aansprakelijkheid. Alle andere voorwaarden worden afgewezen. In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van H.B. Fuller voor een schadegeval of reeks gerelateerde schadegevallen die op welke wijze dan ook ontstaan op basis van een contract, onrechtmatigheid (inclusief nalatigheid), inbreuk op wettelijke verplichting, misleidende voorstelling, strikte aansprakelijkheid of op enige andere basis, beperkt tot het vervangen van de producten in kwestie of het terugbetalen van de verkoopprijs van de producten in kwestie. H.B. Fuller is niet aansprakelijk voor winstderving, margeverlies, contractverlies, omzetzending, verlies van goodwill of enige indirecte of gevolgschade ontstaan uit of in verband met de levering van producten.

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/
eimea/contact-us

Geen enkel onderdeel van een voorwaarde zal de aansprakelijkheid van H.B. Fuller uitsluiten of beperken met betrekking tot fraude, grove nalatigheid of voor sterfgevallen of persoonlijke verwondingen die veroorzaakt zijn door nalatigheid, of voor inbreuk op een impliciete, verplichte voorwaarde.