

WAKOL AR 114 Wapeningvezels

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Alkalische bestendige glasvezels voor de wapening van WAKOL Z 615 Egalisatiemiddel, stofarm en WAKOL A 620 Anhydriet egalisatiemiddel voor de vermindering van scheurvorming op

- Instabiele oude ondervloeren
- Houten vloerdelen
- Houten platen

binnenshuis.

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Alkalische bestendige glasvezels
Mengverhouding:	1 zak (250g) per 25 kg egaliseermiddel
Houdbaarheid:	Onbegrensd

Gebruiksaanwijzing

Eerst AKOL Z 615 Egalisatiemiddel, stofarm of WAKOL A 620 Anhydriet egalisatiemiddel mengen. Aansluitend 1 zak WAKOL AR 114 Wapeningvezels per zak egaliseermiddel toevoegen en inroeren. Daarna het vezelversterkt egaliseermiddel met een laagdikte van minimaal 3 mm met een troffel of stiftrakel aanbrengen.

Het egaliseermiddel kan zoals gebruikelijk met de prikroller worden ontluicht.

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder +15 °C. WAKOL AR 114 Wapeningvezels bij koud weer tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 %.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 16.05.2014 en alle voorafgaande versies hun geldigheid

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Stauffacher Straße 130 A
CH-3014
Bern
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl