

# KOLOVULK VOORSTRIJKER

## TOEPASSINGEN:

Eéncomponentenlijm voor het verstevigen van poreus zool- en bovenleer alsmede voor het voorstrijken van bepaalde EVA-materialen.

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Basis	polychloropreen
Reinigen en verdunnen	Verdunner NE 5
Lijm opbrengen	met een kwast of daarvoor geschikte lijm-opbrengmachine
Droogtijd	ca. 30 minuten
Potlife met verharder	ca. 90 minuten
Opslagtemperatuur	niet beneden 5°C, gevoelig voor vorst
Houdbaarheid	ca. 6 maanden in goed gesloten verpakking
Gevarenklasse	licht ontvlambaar (F)

## GEBRUIKSAANWIJZING:

De in te smeren materialen dienen eerst zorgvuldig geruwd en stofvrij gemaakt te worden. Vóórdat er verder verlijmd wordt, dient de voorstrijk **door en door droog** te zijn.

Bij gebruik van Kolovulk Voorstrijker + Verharder dient de verwerking binnen de potlife van ca. 90 minuten plaats te vinden. Bij gebruik van pure Kolovulk Voorstrijker kunnen de ingesmeerde materialen - mits droog, stofvrij en op een beschutte plaats - tot maximaal 2 weken opgeslagen worden.

Bij verwerking dienen materiaal-, ruimte- en lijmt temperatuur niet onder 15°C en niet boven 25 °C te liggen. Ideaal is een temperatuur tussen 18 en 22 °C.

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts als algemene richtlijnen dienen, aangezien de verscheidenheid aan arbeidsvoorwaarden en het grote aantal materialen, dat zich op de markt bevindt, buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel zouden wij u daarom willen aanraden eerst een proefstukje te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijkblijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten.