WAKOL L 1427 Spezialklebstoff

Technische Information

Anwendungsbereich

Einkomponentiger Polychloroprenkontaktklebstoff mit langer offener Zeit zum Zwicken von Sandalen und Flexibelschuhen sowie zum Überziehen von Fußbetten, Absätzen, Keilen und ähnlichem.

Technische Daten

Rohstoffgrundlage:	Polychloropren
Reinigung und Verdünnung:	WAKOL Löser 31
Klebstoffauftrag:	Beidseitig mit Pinsel oder geeigneter Auftragsmaschine. Stark saugende Materialien müssen zweimal gestrichen werden.
Ablüftezeit:	ca. 15-20 Minuten
Offene Zeit:	ca. 48 Stunden
Lagertemperatur:	nicht unter + 10 °C; frostempfindlich
Lagerzeit:	ca. 6 Monate im dicht verschlossenen Gebinde
Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung:	siehe Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

Zu klebende Materialien sind gegebenenfalls vor dem Klebstoffauftrag sorgfältig zu rauhen und vom Schleifstaub zu reinigen. Klebstoff dünn und gleichmäßig auf beide zu klebende Teile auftragen. Nach einer Ablüftezeit von ca. 15-20 Minuten werden die zu klebenden Flächen zusammengefügt und kurz, aber kräftig gepresst.

Beim Verarbeiten sollten Material-, Raum- und Klebstofftemperatur nicht unter + 15 °C und nicht über + 25 °C liegen. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt bei + 18 °C bis + 22 °C.

Wichtige Hinweise

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche bzw. eine Vorserie. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 26.11.2004 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 (0) 63 31 80 01 - 0
Fax +49 (0) 63 31 80 01 - 8 90
www.wakol.com

DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat Nr. 71 100 7 088

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 (0) 55 23 6 47 00
Fax +43 (0) 55 23 6 47 00 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Untere Zollgasse 129
CH-3063 Ittigen
Tel. +41 (0) 31 9210755
Fax +41 (0) 31 9212968
www.wakoladhesa.ch

Maiburg Lijmen B.V.
Schutweg 6
NL-5145 Waalwijk
Tel. +31 (0) 416 566540
Fax +31 (0) 416 566531
www.maiburg.nl

Loba-Wakol Polska Sp. z o. o.
ul. Heroldow 6
PL-01-991 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 569 99 18
Fax +48 (0) 22 569 99 17
www.loba-wakol.com

D9905900 11/04 99 252000