

Maiburg Lijmen  
Postbus 51  
5140 AB Waalwijk  
Telefoon (0416) 566 530  
Fax (0416) 566 531  
verkooplijmen@maiburg.nl  
www.maiburglijmen.nl

## WAKOLFIX PERFECT

### TOEPASSINGEN:

Één- en tweecomponenten contactlijm voor de verlijming van meerdere soorten TR-rubber, transparante zolen, gevulde rubberen zolen, natuurcrèpe, zool- en bovenleder, cel- en pororubberen PU-zolen. Speciaal geschikt voor de verlijming van TR-materialen zonder voorafgaande halogenering.

### TECHNISCHE GEGEVENS:

Basis	Poly-chloropreenrubber
Lijm opbrengen	tweezijdig met een kwast of daarvoor geschikte lijmpopbrengmachine. Poreuze materialen dienen tweemaal ingestreken te worden.
Droogtijd	15 - 20 minuten.
Open tijd	ca. 45 minuten.
Verdunning	Verdunner NE 5
Reiniging	Verdunner NE 5
Potlife	met verharder H ca. 60 minuten
Persdruk	bij lederen zolen en hardere zolenmengsels 30-60 N/cm <sup>2</sup> bij zachtere materialen 20-25 N/cm <sup>2</sup>
Houdbaarheid	ca. 6 maanden in goed gesloten verpakking
Opslagtemperatuur	niet beneden 10°C, gevoelig voor vorst
Oplosmiddel	brandbaar mengsel
Gevarenklasse	licht ontvlambaar (F)

Onze schriftelijke en mondelinge aanwijzingen, technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, op grond van eigen research en ervaringen in de praktijk.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten. Hun toepassing en verwerking ligt echter v.w.b. de resultaten voor uw verantwoording, aangezien onze producten aan factoren onderhevig zijn, die buiten onze invloedssfeer liggen. Onze technische adviezen in woord, geschrift en proeven zijn in geen enkel opzicht bindend en ontslaan u niet van de verplichting de producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel en verwerkingssysteem te controleren.

Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leverings-voorwaarden.

Maiburg Lijmen  
Postbus 51  
5140 AB Waalwijk  
Telefoon (0416) 566 530  
Fax (0416) 566 531  
verkooplijmen@maiburg.nl  
www.maiburglijmen.nl

## WAKOLFIX PERFECT

### GEBRUIKSAANWIJZING:

In de meeste gevallen zal een ééncomponentverlijming volstaan; bij tweecomponentverlijming Wakolfix Perfect goed mengen met 5 % verharder H.

Leder fluweelachtig opruwen, rubber schuren en stofvrij maken. Het is aan te bevelen TR-zolen met oplosmiddel NE 5 af te wassen, teneinde het eventueel aanwezige oplosmiddel te verwijderen.

De te verlijmen oppervlakken dun met Wakolfix Perfect (en eventueel verharder H) insmeren (bij poreuze materialen twee maal). Het insmeren van de schacht en zool dient gelijktijdig te gebeuren.

Na een droogtijd van 15 - 20 minuten worden beide delen kort maar krachtig geperst; langer persen verhoogt de betrouwbaarheid van de verlijming.

Bij de verwerking dienen materiaal-, ruimte- en lijmt temperatuur niet onder + 15°C en niet boven + 25°C te liggen. De voor verlijming meest gunstige verwerkingstemperatuur ligt tussen + 18°C en + 22°C.

### BELANGRIJK !!

Dit produkt bevat brandgevaarlijke en licht ontvlambare oplosmiddelen. De dampen hiervan kunnen samen met de lucht een explosief mengsel vormen. Daarom tijdens en na het gebruik goed ventileren. In de werkruimtes en de ruimtes ernaast geen open vuur of licht gebruiken. Vonkenvorming vermijden. Niet roken! Niet lassen!  
Maatregelen nemen tegen elektrostatische ontladingen.

*Editie: 05.09 (hiermee vervallen alle vorige edities).*

Onze schriftelijke en mondelinge aanwijzingen, technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, op grond van eigen research en ervaringen in de praktijk.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten. Hun toepassing en verwerking ligt echter v.w.b. de resultaten voor uw verantwoording, aangezien onze producten aan factoren onderhevig zijn, die buiten onze invloedssfeer liggen. Onze technische adviezen in woord, geschrift en proeven zijn in geen enkel opzicht bindend en ontslaan u niet van de verplichting de producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel en verwerkingsstelsel te controleren.

Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.