



### Helmitin<sup>®</sup> 14026

- Type lijm** Een tweecomponenten contactlijm.
- Voordelen product** Bestand tegen temperaturen, weekmakers en vocht. De relevante waarden zijn afhankelijk van de samenstelling van het rubber en de belasting op het onderdeel.
- Typische toepassingen** Voor het samenvoegen en repareren van lopende banden, het voeren van stalen containers en het aanbrengen van een rubberlaag op stalen rollen.
- Geschikte substraten** Rubberlaag en stalen rollen.

#### Typische eigenschappen

Eigenschap	Waarde
Basis	Polychloropreen
Kleur	Zwart
Viscositeit	(Brookfield) ca. 2 500 – 4 500 mPa.s*
Dichtheid	ca. 0,85 g/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheidsduur	12 maanden

\* De bovenstaande viscositeit is gebaseerd op een temperatuur van 20°C ten tijde van de productie. Er kunnen tijdens opslag kleine afwijkingen optreden.



### Aanbrenginstructies

Hardingsmiddel (percentage): 5% Swift<sup>®</sup> hardener 9503 (normaal) of Swift<sup>®</sup> hardener 9510 (snel) of Härter 1 E (sterke hechting)  
Verwerkingstijd: Ongeveer 1 tot 3 uur (afhankelijk van hardingsmiddel)  
Aanbrenging: Kwast of spatel  
Verbruik: Ongeveer 300 g/m<sup>2</sup>  
Droogtijd: 10 tot 15 minuten  
Contacttijd: ca. 30 minuten  
Uithardingsstijd: ca. 24 uur

Vermeng de lijm zorgvuldig met het hardingsmiddel.

De beste hechting op verschillende rubber materialen wordt bereikt binnen 15 tot 30 minuten na menging met het hardingsmiddel. Daarna is het mengsel een langere tijd bewaard en wordt de hechting tot op zeker hoogte minder.

Het mengsel van lijm en hardingsmiddel wordt aangebracht op het correct voorbereide oppervlak van de te hechten materialen met behulp van een kwast of spatel. Bij het hechten van rubber op rubber wordt aanbevolen om de lijm twee maal aan te brengen en na de eerste aanbrenging minstens 10 minuten te wachten om de lijm te laten drogen. Bij het hechten van textiel moet de lijm drie maal worden aangebracht zodat er een goede hechting wordt bereikt (ook in dit geval moet men de lijm na elke aanbrenging 10 minuten laten drogen). Voor een betere hechting op een metaaloppervlak raden wij aan om voorafgaand aan het aanbrengen van de lijm onze Swift<sup>®</sup> prime 2903 aan te brengen.

De hechting moet gebeuren door de twee hechtvlakken in verbinding te brengen. Sla hard met een hamer op de oppervlakken. Indien mogelijk moet een pers worden gebruikt. Deze methode wordt geprefereerd.

Om een defecte hechting te voorkomen moet de temperatuur van de omgeving en de lijm niet tot onder 18°C dalen.



<b>Reinigingsinstructies</b>	Neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor de beschikbare reinigingsopties.
<b>Verpakking opties</b>	Neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor de beschikbare verpakkingsopties.
<b>Opslagcondities</b>	In originele verzegelde verpakking, beschermd tegen zonlicht, stof, vocht en hoge temperaturen. Schone en droge omstandigheden. Tussen 10°C en 30°C.
<b>Verwijderingsadvies</b>	Zie veiligheidsinformatieblad voor verwijderingsinstructies.
<b>Veiligheidsadvies</b>	Zie veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsadvies.

### Our Focus is Clear. **Perfecting Adhesives.**

**BELANGRIJK:** De aangeboden informatie, specificaties, procedures en aanbevelingen ("informatie") zijn gebaseerd op onze ervaringen en volgens ons zijn deze nauwkeurig. Er wordt geen voorstelling of garantie gegeven voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of dat gebruik van het product verlies of schade zal voorkomen of het gewenste resultaat zal hebben. De koper is volledig verantwoordelijk voor het testen en bepalen van de geschiktheid van een product voor het bedoelde gebruik. Tests dienen te worden herhaald als materialen of condities op enigerlei wijze veranderen. Geen enkele werknemer, distributeur of vertegenwoordiger heeft het recht om deze feiten te veranderen en een prestatiegarantie aan te bieden.



**OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER:** Door een product te bestellen/ontvangen, accepteert u de Algemene Verkoopvoorwaarden van H.B. Fuller die in uw regio van toepassing zijn. Vraag een exemplaar hiervan aan als u deze nog niet in uw bezit heeft. Deze voorwaarden bevatten disclaimers voor impliciete garanties (inclusief maar niet beperkt tot disclaimers voor geschiktheidsgaranties voor een bepaald doel) en beperkingen van aansprakelijkheid. Alle andere voorwaarden worden afgewezen. In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van H.B. Fuller voor een schadegeval of reeks gerelateerde schadegevallen die op welke wijze dan ook ontstaan op basis van een contract, onrechtmatigheid (inclusief nalatigheid), inbreuk op wettelijke verplichting, misleidende voorstelling, strikte aansprakelijkheid of op enige andere basis, beperkt tot het vervangen van de producten in kwestie of het terugbetalen van de verkoopprijs van de producten in kwestie. H.B. Fuller is niet aansprakelijk voor winstderving, margeverlies, contractverlies, omzetzending, verlies van goodwill of enige indirecte of gevolgschade ontstaan uit of in verband met de levering van producten.

Geen enkel onderdeel van een voorwaarde zal de aansprakelijkheid van H.B. Fuller uitsluiten of beperken met betrekking tot fraude, grove nalatigheid of voor sterfgevallen of persoonlijke verwondingen die veroorzaakt zijn door nalatigheid, of voor inbreuk op een impliciete, verplichte voorwaarde.

**H.B. Fuller Company**

[info-europe@hbfuller.com](mailto:info-europe@hbfuller.com)  
[www.hbfuller.com/eimea/contact-us](http://www.hbfuller.com/eimea/contact-us)