

Swift[®] col 2100

Type lijm Ééncomponentlijm op basis van polychloropreensolvent.

Voordelen product Deze lijm is zeer bestendig tegen temperaturen maar dit is echter voornamelijk afhankelijk van de mechanische spanning van de verbinding.

Typische toepassingen Dit is een met een kwast aan te brengen cement voor het hechten van decoratieve kunststoflaminaten op hout, spaanplaat en metaal bij de productie van aanrechtbladen in keukens en badkamers, winkelopstellingen, meubels, wandpanelen enz.
Wordt ook gebruikt voor het lamineren van materialen zoals plaatmetaal, triplex, gipsplaat, spaanplaat, honingraatafdekking, en voor het hechten van rubber, vilt, doek, kurk, leer enz. op metaal, hout, kunststof en veel andere oppervlakken.

Geschikte substraten Verschillende.

Typische eigenschappen

Eigenschap	Waarde
Basis	polychloropreen
Kleur	bruinachtig
Dichtheid	ca. 0,86 g/cm ³
Viscositeit bij 20°C	Brookfield ongeveer 3 000 mPa.s
Houdbaarheidsduur	6 maanden

Aanbrenginstructies

Aanbrenging: kwast, troffel of rol.

Dekking: 200 tot 250 g/m²

Droogtijd: 10 tot 15 minuten

Contacttijd: 30 tot 40 minuten

Uithardingsstijd: ca. 48 uur

Goed roeren voor gebruik!

De gelijmde stukken moeten grondig worden gereinigd van stof en vuil. In veel gevallen wordt licht opruwen aanbevolen, vooral bij rubber.

Deze lijm wordt overal aangebracht op beide raakvlakken van de gelijmde materialen.

De stukken moeten worden samengevoegd binnen de contacttijd, door krachtig aandrukken, rollen of knijpen. Na afloop van de contacttijd, of voor een hogere verwerkingsveiligheid, kan de lijmlaag vervolgens worden geactiveerd met warmte (ongeveer 60°C tot 80°C). De gehechte stukken zijn onmiddellijk gereed voor verdere verwerking. Om een defecte hechting te voorkomen, moet de temperatuur van de kamer en de lijm niet tot onder 18°C dalen.

Reinigingsinstructies

Neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor de beschikbare reinigingsopties.

Verpakking opties

Neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor de beschikbare verpakkingsopties.

Opslagcondities

In originele verzegelde verpakking, beschermd tegen zonlicht, stof, vocht en hoge temperaturen. Schone en droge omstandigheden boven 10°C en onder 30°C.

Dit is gevoelig voor kou: geleert bij temperaturen onder 10°C (kan worden ontdooid).

Let op! Deze lijm is ontvlambaar.

Verwijderingsadvies

Zie veiligheidsinformatieblad voor verwijderingsinstructies.

Veiligheidsadvies

Zie veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsadvies.

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

BELANGRIJK: De aangeboden informatie, specificaties, procedures en aanbevelingen ("informatie") zijn gebaseerd op onze ervaringen en volgens ons zijn deze nauwkeurig. Er wordt geen voorstelling of garantie gegeven voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of dat gebruik van het product verlies of schade zal voorkomen of het gewenste resultaat zal hebben. De koper is volledig verantwoordelijk voor het testen en bepalen van de geschiktheid van een product voor het bedoelde gebruik. Tests dienen te worden herhaald als materialen of condities op enigerlei wijze veranderen. Geen enkele werknemer, distributeur of vertegenwoordiger heeft het recht om deze feiten te veranderen en een prestatiegarantie aan te bieden.

OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER: Door een product te bestellen/ontvangen, accepteert u de Algemene Verkoopvoorwaarden van H.B. Fuller die in uw regio van toepassing zijn. Vraag een exemplaar hiervan aan als u deze nog niet in uw bezit heeft. Deze voorwaarden bevatten disclaimers voor impliciete garanties (inclusief maar niet beperkt tot disclaimers voor geschiktheidsgaranties voor een bepaald doel) en beperkingen van aansprakelijkheid. Alle andere voorwaarden worden afgewezen. In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van H.B. Fuller voor een schadegeval of reeks gerelateerde schadegevallen die op welke wijze dan ook ontstaan op basis van een contract, onrechtmatigheid (inclusief nalatigheid), inbreuk op wettelijke verplichting, misleidende voorstelling, strikte aansprakelijkheid of op enige andere basis, beperkt tot het vervangen van de producten in kwestie of het terugbetalen van de verkoopprijs van de producten in kwestie. H.B. Fuller is niet aansprakelijk voor winstderving, margeverlies, contractverlies, omzetsderving, verlies van goodwill of enige indirecte of gevolgschade ontstaan uit of in verband met de levering van producten.

Geen enkel onderdeel van een voorwaarde zal de aansprakelijkheid van H.B. Fuller uitsluiten of beperken met betrekking tot fraude, grove nalatigheid of voor sterfgevallen of persoonlijke verwondingen die veroorzaakt zijn door nalatigheid, of voor inbreuk op een impliciete, verplichte voorwaarde.