

WAKOL D 3040 Voorstrijk concentraat

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Dispersie voorstrijkconcentraat voor het voorstrijken van

- Cementgebonden, calciumsulfaatgebonden dekvloeren anhydriet en, gietasfaltvloeren
- Beton
- Magnesiumvloeren met uitsluitend minerale additieven
- intensief gereinigde vloertegels, terrazzo
- Planken, gipsvezelplaten
- niet in water oplosbare lijmresten

voor het aansluitend egaliseren binnenshuis.

Bijzondere Eigenschappen



1)



2)



3)

- oplosmiddelvrij volgens de definitie uit TRGS-610
- geschikt voor op vloerverwarming
- geschikt voor bureaustoelen

1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS. Zeer emissiearm

2) emissiearme producten voor installatie van vloerbedekkingen RAL - UZ 113

3) emissieklasse volgens Frans recht

Technische gegevens

Grondstofbasis:

Polyacrylaat dispersie

Materiaalsamenstelling:

Polyacrylaat dispersies, organische kleurpigmenten, ontschuimings- en conserveringsmiddelen, water

Mengverhouding:

Voor cementgebonden en calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet), beton en gipsvezelplaten 1 deel D 3040 + 2 delen water, voor gietasfaltvloeren, magnesiumvloeren, vloertegels, terrazzo, planken en niet in water oplosbare lijmresten 1 deel D 3040 + 1 deel water

Droogtijd:

Op cementvloeren en beton optisch droog; op gietasfaltvloeren, vloertegels, terrazzo en niet in

	water oplosbare lijmresten minstens 60 minuten; op calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet), magnesietvloeren, houten platen en gipsvezelplaten minstens 2 - 4 uur
Reinigingsmiddel:	Water, voordat het voorstrijkmiddel droog is
Houdbaarheid:	Niet beneden +5 °C, gevoelig voor vorst
Opslag temperatuur:	12 maanden bij kamertemperatuur
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC1 PLUS
Verwerking en verbruik ⁴⁾ :	
WAKOL voorstrijk roller, velours- of schuimroller	100 - 150 g/m ²

4) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigende werking van de ondergrond

Ondervloeren

Zowel de ondervloeren als de klimatologische omstandigheden moeten aan de normen volgens DIN 18365 en DIN 18356 voldoen. De ondervloeren moeten egaal, door en door droog, vast, zonder scheuren en vrij van verontreinigingen en substanties te zijn die het voorstrijken kunnen bemoeilijken. De vloerafwerking dient een glad oppervlak, een volledig vlakke en vaste verbinding met de ondervloer te hebben en moeten een was- en onderhoudsmiddel vrij oppervlak vertonen.

Calciumsulfaat (anhydriet) gebonden dekvloeren dienen volgens de leverancier van de dekvloer en de geldende normen en merkbladen mechanisch te worden voorbehandeld en afgezogen te worden.

Gebruiksaanwijzing

Vorstrijk voor gebruik goed schudden. WAKOL D 3040 Voorstrijk concentraat in de aangegeven verhouding met water verdunnen en met een WAKOL voorstrijk voller, kortharige velours- of schuimroller op de ondervloer aanbrengen. Hierbij dient plasmvorming vermeden te worden. De aansluitende egalinelaa of verlijmingswerkzaamheden dient te geschieden na volledige droging van de dispersiegrondering. Droogtijden in acht nemen.

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder de +15 °C vloertemperatuur en +18 °C ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid bij voorkeur tussen de 40 % en 65 %, maximaal tot 75 %.

Bij koud weer tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden.

De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 %.

WAKOL D 3040 Voorstrijk concentraat mag niet op magnesietestrik en steenhout en houten plaatmateriaal toegepast worden.

WAKOL D 3040 Voorstrijk concentraat niet direct aanbrengen onder parketlijmen

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking

en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen.

De actuele productmerkbladen vindt u op onze website www.wakol.com.

Met deze uitgave van 03.07.2018 verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl