

INTERCOLL D 3454

Toepassingsgebieden

Intercoll D 3454 is een dispersielijm op CR-dispersie-basis voor de 2-componenten applicatie met spray-mix apparatuur. De lijm wordt in de meubel- en matrassenindustrie toegepast. Geschikt voor de verlijming van absorberende en niet absorberende materialen, zoals polyurethaanschuim, latexschuim, textiel, vilt, diverse kunststoffen en hout.

Eigenschappen

Intercoll D 3454 is spuitklaar ingesteld en wordt in combinatie met Aktivator 3435 door middel van spray-mix apparatuur aangebracht. De lijm wordt als contactlijm aangebracht en kan door zijn hoge aanvangshechting hoge spanningen weerstaan.

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Polychloropreendispersie
Vaststofgehalte:	ca. 53%
Dichtheid:	ca. 1,09 g/cm ³
Viscositeit:	ca. 10 - 100 mPas
pH-waarde:	ca. 11,0
Kleur:	Natuur, roze of blauwt
Opslagtemperatuur:	+5°C tot + 30°C, vorstgevoelig
Houdbaarheid:	Maximaal 12 maanden

Verwerking:

Verdunning:	Geen, product wordt gebruiksklaar geleverd.
Ondergrondvoorbereiding:	De te lijmen materialen dienen vrij van vuil, stof en vet te zijn.
Lijmapparatuur:	Drukvat of membraanpomp. Waar lijm en aktivator samen gaan moeten de onderdelen uit edelstaal of kunststof bestaan. Anders kan de lijm gaan coaguleren. Bij het vullen van het drukvat en bij de verwerking zijn luchttoenamehopingen te vermijden, omdat bij grensvlakken tussen lucht en vloeistof coagulatie of huidvorming kan ontstaan.
Spray-mix toepassing:	INTERCOLL D 3454 wordt in een sproeistraal met Aktivator 3435 of Aktivator INTERCOLL 3437 in een verhouding van ca. 1 : 7 gemixt.
Lijmopbrengst:	Spray-mix spuitpistool, verstuiverdruk: ca, 1,5 – 2,5 bar
Verbruik:	c. 80-120 g/m ² per zijde, bij opbrengst over het gehele oppervlak.
Afluchttijd:	Geen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Reiniging:	Met water, direct na het opbrengen van de lijm. Na het drogen van de lijm met Löser 31. Niet met reinigingsmiddelen werken die scheidende substanties bevatten zoals siliconen, oliën of iets dergelijks bevatten.
Veiligheidsaanwijzing:	De spuitnevel mag niet worden ingeademd. Om deze reden is het belangrijk voor een goede afzuiging van de spuitnevel en voor een geschikte adembescherming te zorgen.
Open tijd:	ca. 10 minuten, afhankelijk van de hoeveelheid opgebrachte lijm, omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Uigave: 05.22

Onze schriftelijke-, telefonische-, en mondelinge aanwijzingen, technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, op grond van eigen research en ervaringen in de praktijk. Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten. Hun toepassing en verwerking ligt echter v.w.b. de resultaten voor uw verantwoording, daar onze producten aan factoren onderhevig kunnen zijn, die buiten onze invloedssfeer liggen.

Onze technische adviezen in woord, geschrift en proeven zijn in geen enkel opzicht bindend en ontslaan u niet van de verplichting de producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel en verwerkingsmethoden te controleren.

Voor het overige gelden onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.